

Pour bien mettre en œuvre le produit nous vous recommandons de **faire le stage de formation** auprès de votre conseillère. Elle seule est habilitée à vous renseigner.

# Ciré b-ton



## Le Béton Ciré selon ELEONORE Déco

**Le KIT béton ciré:** 1 seau pour mélange - 1 flacon de primaire - 1 sac de béton fin - 1 flacon de liant coloré au choix (Cacao – Taupe – Graphite) - 1 doseur 60ml - 1 capsule de cire.

**Les Accessoires :** 1 lisseuse - 1 spatule 10cm - 1 couteau mélangeur - 1 lot d'éponges abrasives.

Le Kit C b-ton est prévu pour une surface de ½ m<sup>2</sup> en deux passages. Adapter les quantités et volumes selon la surface à traiter.

1° Protéger si besoin autour de la zone de travail à l'aide de ruban de masquage pour un travail plus aisé.

2° Après avoir dégraissé et griffé le support lisse, appliquer d'abord le Primaire avec un pinceau ou rouleau patte de lapin et laisser sécher 24h minimum.

3° Préparer le mortier comme suit : Verser délicatement la moitié du sachet de béton fin dans le seau. A l'aide du doseur verser la moitié du liant 60ml dans un gobelet en plastique et ajouter le même volume d'eau. Bien mélanger le liant/eau puis verser sur le béton fin. Bien malaxer avec le couteau de façon à obtenir une pâte onctueuse sans grumeaux (il peut rester un peu de mélange liant/eau à garder de côté pour ré-humidifier le mortier en cas de besoin).

4° Verser suffisamment de mortier\* sur la surface à travailler.

5° Etaler grossièrement le mortier avec la Lisseuse, puis lisser progressivement. Oter régulièrement le surplus de mortier sur la lisseuse à l'aide de la Spatule 10cm et continuer à égaliser jusqu'à l'obtention d'une couche mince et régulière de béton.

6° Laisser sécher 6h minimum, puis (si besoin) poncer légèrement avec l'éponge abrasive pour atténuer les imperfections non désirées.

7° Recommencer à partir de l'étape 3° pour la 2<sup>ème</sup> passe de mortier.

8° Après séchage de la 2<sup>ème</sup> passe (2h minimum), ferrer (lisser) le béton sec avec la lisseuse inclinée de façon à faire ressortir les effets.

9° Après 24h de séchage, poncer et appliquer la cire à la carnauba avec un chiffon propre et sec, attendre 24 heures avant de lustrer avec un chiffon sec.

Le matériel se nettoie à l'eau.

\*Le temps d'utilisation du mortier 2h

\*Nettoyer la lisseuse de temps en temps avec une éponge humide, car le mortier séchant rapidement à tendance à « arracher » le travail frais lors des lissages répétés...

